

Es un suelo heterogeneo, acústico, de gran durabilidad, alto tránsito y con excelentes propiedades de reducción de impacto. Ofrece asimismo confortabilidad a la pisada y crea un ambiente muy agradable. Incorpora en la superficie una acabado de poliuretano que le proporciona unas propiedades bactericidas y fungicidas magníficas, así como gran facilidad de limpieza.

Factory dB33

Parámetros técnicos

Declaración de prestaciones DoP	EN 14041	1415-CPD-25-(C-48/006)
Espesor total	EN ISO 24346	3,2 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	20 m
Peso	EN ISO 23997	2500 gr/m2
Clasificación de uso	EN 685	33/42
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343	0,2 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,2%
Resistencia a la luz	EN 20105 B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-1	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Reducción de ruido de impacto.	EN ISO 140-8	$\Delta L_w = 19$ dB
Resistencia eléctrica	EN 1081 EN 1815	$\leq 10^9 \Omega$ < 2 kV
Resistencia química	EN ISO 26987	Si
Resistencia a microorganismos	EN ISO 846 : 1999	Si
Emision de formaldeido	ENV 717-1	E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	EN ISO 4918	Si
Pfthalate free production		Si
Garantía		10 años

