

## ACOSAFE 34

Pavimento vinílico antideslizante heterogéneo, reforzado con fibra de vidrio. Dispone de una superficie de fácil mantenimiento, antibacteriano y con una excelente estabilidad dimensional. Especialmente recomendado para áreas húmedas, rampas, zonas de preparación de comidas y en cualquier sitio donde el pavimento de seguridad sea necesario.

### Parámetros técnicos

Declaración de prestaciones DoP	EN 14041	1415-CPD-28-(C-48/006)
Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,7 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	20 m
Peso	EN ISO 23997	2700 gr/m <sup>2</sup>
Clasificación de uso	EN 685	34/43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343	0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,2%
Resistencia a la luz	EN 20105 B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-1	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
	RRL Pendulum Test EN 13893	>36 (wet test) DS
resistencia a la abrasion	ISO 9352	- 0,25 g/1000 ciclos
Resistencia química	EN ISO 26987	Si
tratamiento bactericida fungicida		Si
Emision de formaldeido	ENV 717-1	E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	EN ISO 4918	Si
solvent free production		Si
Garantía		7 años

