

Plain dB 34

Parámetros técnicos

Es un suelo heterogeneo, acústico, de gran durabilidad, alto tránsito y con excelentes propiedades de reducción de impacto. Ofrece asimismo confortabilidad a la pisada y crea un ambiente muy agradable. Incorpora en la superficie una acabado de poliuretano que le proporciona unas propiedades bactericidas y fungicidas magníficas, asi como gran facilidad de limpieza.

Declaracion de prestaciones DoP	EN 14041	1415-CPD-25-(C-48/006)
Espesor total	EN ISO 24346	3,2 mm
		·
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,7 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	25 m
Peso	EN ISO 23997	2600 gr/m2
Clasificación de uso	EN 685	34/42
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343	0,2 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,2%
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-1	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
	EN 13893	DS
Reducción de ruido de impacto.	EN ISO 717-2	$\Delta L_W = 19 \text{ dB}$
Resistencia eléctrica	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ω
	EN 1815	< 2 kV
Resistencia química	EN ISO 26987	Si
Resistencia a microorganismos	EN ISO 846 : 1999	Si
Emision de formaldeido	ENV 717-1	E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	EN 425	Si
Pfthalate free production		Si
Garantía		10 años

























