



Suministro de pavimento vinílico heterogéneo acústico **FACTORY dB 33**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de 0,55 mm. dotada de un tratamiento PUR que facilita el mantenimiento. En rollos de 2 m. de ancho x 20 m. de largo y 3,2 mm de espesor. Con un peso de 2.500 gr/m<sup>2</sup>. Clasificación al uso según norma EN 685: 33 (comercial intenso) y 42 (industrial general). Reacción al fuego y comportamiento al humo según norma EN 13501-1: Bfl-s1. Resistencia al deslizamiento según norma EN 13893 Clase DS y DIN 51130: R9. Reducción de ruido de impacto según norma EN ISO 140-8: 19 dB. Resistencia a la abrasión según norma EN 660-1: Grupo T. Antiestático <2kV según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento según norma EN ISO 24343: 0,2 mm. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo unilateral en base agua, 250-300 gr/m<sup>2</sup> (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora. Las juntas podrán ser soldadas mediante termofusión o soldadura química en frío.