



Suministro de pavimento vinílico heterogéneo acústico **PLAIN dB 34**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de 0,7 mm. dotada de un tratamiento PUR que facilita el mantenimiento. En rollos de 2 m. de ancho x 25 m. de largo y 3,2 mm de espesor. Con un peso de 2.600 gr/m². Clasificación al uso según norma EN 685: 34 (comercial muy intenso) y 42 (industrial general). Reacción al fuego y comportamiento al humo según norma EN 13501-1: Bfl-s1. Resistencia al deslizamiento según norma EN 13893 Clase DS y DIN 51130: R9. Reducción de ruido de impacto según norma EN ISO 717-2: 19 dB. Resistencia a la abrasión según norma EN 660-1: Grupo T. Antiestático <2kV según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento según norma EN ISO 24343: 0,2 mm. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo unilateral en base agua, 250-300 gr/m² (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora. Las juntas podrán ser soldadas mediante termofusión o soldadura química en frío.