



Suministro de pavimento vinílico heterogéneo **TRIBECA 43**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de 0,7 mm., dotada de un tratamiento PUR que facilita el mantenimiento. En rollos de 2 m. de ancho x 23 m. de largo y 2 mm. de espesor. Con un peso de 3.000 gr/m². Clasificación al uso según norma EN ISO 10874: 34 (comercial muy intenso) y 43 (industrial intenso). Reacción al fuego y comportamiento al humo según norma EN ISO 13501-1: Bfl-s1. Resistencia al deslizamiento según norma EN 13893: Clase DS ($\mu \geq 3$) y según norma DIN 51130: R10. Antiestático $\leq 2kV$ según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento según norma EN ISO 24343-1: $\leq 0,10$ mm. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo unilateral en base agua, 250-300 gr/m² (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora de estireno acrílico. Permite soldadura de las juntas por termofusión y soldadura química en frío.

