



Suministro de pavimento vinílico heterogéneo puntoelástico polivalente de uso deportivo **SPORT BASIC**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de 0,70 mm. En rollos de 2 m. de ancho x 23 m. de largo y 3 mm. de espesor. Con un peso de 2.500 gr/m². Clasificación al uso según norma EN ISO 10874: 34 (comercial muy intenso). Reacción al fuego y comportamiento al humo según norma EN ISO 13501-1: Cfl-s1. Resistencia al deslizamiento según norma UNE 41901: Clase 2 y según norma EN 13893: $\mu \geq 3$. Rebote de balón según norma: EN 12235: 98%. Absorción a ruidos de impactos según norma EN ISO 717/2: 18 dB. Absorción de impactos según norma: EN 14208: 6%. Antiestático <2kV según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento según norma EN ISO 24343-1: $\leq 0,2$ mm. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo unilateral en base agua, 250-300 gr/m² (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora de estireno acrílico. Permite soldadura de las juntas por termofusión.

