

ACOSAFE

Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	20 m
Peso	EN ISO 23997	2,800 gr/m ²
Clasificación de uso	EN 685	34 / 43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343	≤ 0,10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,20%
Resistencia a la luz	EN 20105 B02	Grado 6
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resultado test del péndulo		>36 (test en húmedo)
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤ 2 kV
Grupo de abrasión	EN 660-1	T
Resistencia a las manchas	EN ISO 26987	Sí
Resistencia a silla de ruedas	EN ISO 4918	Sí
Resistencia a microorganismos		Sí
Emisión de formaldehído		E1 (no emission)
Pfthalate free production		Sí
Emisiones VOC		cumple
Garantía		10 años
Declaración de prestaciones DOP	EN 14041	Disponible



Pavimento vinílico antideslizante heterogéneo compacto, reforzado con fibra de vidrio. Dispone de una superficie de fácil mantenimiento, antibacteriano y con una excelente estabilidad dimensional. Especialmente recomendado para áreas húmedas, rampas, zonas de preparación de comidas y en cualquier sitio donde el pavimento de seguridad sea necesario.