



Pavimento vinílico homogéneo **CENTRA**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de 2,0 mm dotada de un tratamiento PUR aditivado Bioshield de naturaleza autodesinfectante, como protección antibacteriana y que facilita el mantenimiento. En rollos de 2,0 m. de ancho x 20 m. de largo y 2 mm. de espesor. Con un peso de 2800 gr/m². Clasificación al uso 34 (comercial muy intenso) y 43 (industrial intenso) según norma EN 685. Reacción al fuego y comportamiento al humo Bfl-s1 según norma EN 13501-1. Resistencia al deslizamiento Clase DS según norma EN 13893 y R9 según norma DIN 51130. Resistencia a la abrasión Grupo T según norma EN 660-1. Antiestático <2kV según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento max. 0,1 mm. según norma EN ISO 24343. Emisiones VOC ≤10µg/m³ según norma EN 16516. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo unilateral en base agua, 250-300 gr/m² (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora de estireno acrílico. Permite soldadura de las juntas por termofusión.



Octubre 2025