



Pavimento vinílico puntoelástico polivalente de uso deportivo para interiores **SPORT BASIC**, de Acosflor Flooring Selection. Capa de uso de PVC transparente y acabado PUR. En rollos de 1,5 m. de ancho x 20,5 m. de largo y espesor total de 4,5 mm. Con un peso total de 2600 gr/m². Clasificación al uso 34 (comercial muy intenso) y 43 (industrial intenso) según norma EN ISO 10874. Reacción al fuego y comportamiento al humo Cfl-s1 según norma EN ISO 13501-1. Coeficiente de deslizamiento 80-110 según norma EN 13036-4. Rebote de balón ≥ 90% según norma EN 12235. Absorción de impactos ≤ 25% según norma EN 14808. Resistencia a los golpes ≥ 8N/m según norma EN 1517. Resistencia a la abrasión ≤ 350 mg. según norma EN ISO 5470-1. Antiestático <2kV según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento ≤ 0,5 mm. según norma EN 1516. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo unilateral en base agua, 250-300 gr/m² (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora. Permite soldadura de las juntas por termofusión e instalación sobre Acoslay 15.



Enero 2026