



Pavimento vinílico puntoelástico polivalente de uso deportivo para interiores **SPORT PRO 6**, de Acosflor Flooring Selection. Capa de uso de PVC transparente y acabado PUR. En rollos de 1,5 m. de ancho x 20,5 m. de largo y espesor total de 6,00 mm. Con un peso total de 3,700 gr/m<sup>2</sup>. Clasificación al uso 34 (comercial muy intenso) y 43 (industrial intenso) según norma EN ISO 10874. Reacción al fuego y comportamiento al humo Cfl-s1 según norma EN ISO 13501-1. Coeficiente de deslizamiento 80-110 según norma EN 13036-4. Rebote de balón  $\geq$  90% según norma EN 12235. Absorción de impactos P1 según norma EN 14808. Resistencia a los golpes  $\geq$  8N/m según norma EN 1517. Resistencia a la abrasión  $\leq$  350 mg. según norma EN ISO 5470-1. Antiestático <2kV según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento  $\leq$  0,5 mm. según norma EN 1516. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo unilateral en base agua, 250-300 gr/m<sup>2</sup> (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora. Permite soldadura de las juntas por termofusión e instalación sobre Acoslay 15.



Enero 2026